

Fungicreto®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Es un líquido color ámbar formulado con fungicidas y agentes protectores para concreto y madera.

Se utiliza en todo tipo de concretos, materiales similares y toda clase de maderas, aglutinados, triplay, etc. que forman lambrines, plafones, estructuras, muebles, vigas, trabes, polines, techos, cancelos, cimbras, etc. y en general para cualquier tipo de madera en la construcción que se desee conservar por largo tiempo.

Evita el ataque de polilla, termitas, comején, hongos, putrefacción seca, etc.

Aumenta considerablemente la vida útil de la madera. Es de fácil aplicación, penetrando profundamente en la madera, no mancha y seca rápidamente.

Protege cimbras de madera para el concreto.

Sirve como base para la aplicación de barnices, pinturas o esmaltes.

Composición

Formulado a base de pentaclorofenol, agentes humectantes y agua.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Ver Tabla No. 1.

3.0 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que se aplique el Fungicreto®, deben estar limpias, y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas y recubrimientos.

4.0 APLICACIÓN

No debe aplicarse en días lluviosos. Deberá suspenderse su aplicación en caso de amenaza de lluvia, mínimo 4 horas antes de que empiece a llover.

No debe ser mezclado con ningún otro material.

Agitar perfectamente el producto antes de usarse.

Se aplica sin diluir sobre la superficie por medio de brocha de pelo o por inmersión, procurando mojar la superficie hasta que la impregnación sea completa.

Debe procederse a la limpieza de las herramientas con agua en abundancia, inmediatamente después de terminar su uso.

5.0 RENDIMIENTO

De 5 a 6 m²/L, dependiendo de la porosidad de la superficie.

6.0 SEGURIDAD

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO, EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. NO SE DEBE INGERIR.

Su manejo debe hacerse con extremo cuidado, utilizando el equipo de protección personal requerido como el uso de guantes y lentes de seguridad.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos, bajo techo, en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5°C ni mayor de 30° C.



Tabla No. 1 FUNGICRETO®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	Líquido	
A2. Toxicidad	Muy tóxico	
A3. Densidad (g/cm³)	1.00 a 1.10	D-1475
A4. Viscosidad Copa Ford # 4 (s)	6 a 10	D-2393
A5. Inflamabilidad	No	D-92
A6. Estabilidad		
envase cerrado (meses)	6	
A7. Color	Ámbar	
A8. % Sólidos		D-2369
Peso	11 a 12	
Volumen	11 a 12	
B) Producto Aplicado		
B1. Secado		D-1640
al tacto (minutos)	110 a 130	
total (horas)	24	
B2. Cubrimiento (m²/L)	5 a 6	



8.0 PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L

9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.

10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx